

試驗報告



報告編號：HB-24-01890
C-24-07978

頁數：1 OF 1
報告發行日期：113年03月28日

工程名稱：國產建材實業台北港花蓮砂氣離子例行性檢驗
委託單位：國產建材實業股份有限公司
樣品名稱：花蓮砂
結構部位：砂石船邊取樣
加註項目：金保順輪 V-2422(花蓮)
取樣人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)、國產建材實業股份有限公司-購料部(張耀聰)
送驗人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)
會驗人員：NA
取樣日期：113年03月01日
收件日期：113年03月07日
試驗日期：113年03月11日~113年03月22日
備註：1. 以上資料(送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3. 收件方式為實驗室收件；收件地點：新北市五股區(新北產業園區)五權路55號

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
水溶性氯離子含量(%)	CNS 13407:2015	0.000

註：1. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路29號及五權路55號。
2. 樣品描述：細粒料。



報告簽署人

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。